



informacija o proizvodu

FLORIN ZINK



OSOBINE:

- sadrži 95% cinka u suhom obliku i 5% epoksi-esterkrilata
- visoka elastičnost, kod deformacija ne dolazi do stvaranja pukotina niti rascjepljivanja
- otporan na slanu i slatku vodu, kiseline itd.
- postojan na temperature do cca. 500°C
- zdravstveno neproblematičan
- nadomješta cink - kromat boje koje se smatraju štetnima za zdravlje zbog pritom upotrebljene cinkove soli i kromne kiseline
- omogućava popravak pocinčanih površina oštećenih štrcanjem plamena.

PODRUČJA PRIMJENE:

- klima tehnika - gradnja spremnika i postrojenja
- instalacijski pogoni - industrija motornih vozila
- visokogradnja - niskogradnja

NAČIN UPORABE:

- Prije uporabe obavezno testirati najmanje tri minute
- poprskati čistu, od hrđe očišćenu površinu u vrlo tankom sloju
- OPREZ - pare su zapaljive - držati podalje od otvorenog plamena

DIN norma 50.976

Opis i upute za uporabu naših informativnih biltena poivaju na vrijednostima do kojih se do(lo iskustvom. Budući da sama primjena nije pod našim utjecajem i da se njene datosti ne mogu potpuno predvidjeti, ne možemo preuzeti jamstvo za postizanje datih uspjeha pojedinog korisnika, niti odgovornost za štete koje bi se eventualno pojavile tijekom primjene. Ovo ne vrijedi za slu-ajeve (štete nastale dokazivom neodgovaraju)om kakvo)om ili sastavom proizvoda.